



台聚關係企業

Taita Chemical Company, Limited
台達化學工業股份有限公司

台達岩棉天花板測試報告明細

測試名稱	測試標準	測試結果	備註
密度	CNS15967	109.8kg/m ³	
厚度	CNS15967	15.0mm	
含水率	CNS15967	0.9%	
熱阻	ISO 8301	0.4205 m ² k/W	
耐燃	CNS14705-1	耐燃一級	
纖維直徑	CNS3657	6 μm	
無機物含量	TGA	97.72%	
下陷試驗	ASTM C367	1.95mm	2280hrs
吸音率	CNS9056	NRC 0.85	
基材熔點	ASTM E794	>1200°C	
耐濕性	CNS11607	無異狀	
擴散反射率	CNS10756-1	81.6%	
吸水長度變化率	CNS9911	0.02%~0.03%	
EUCEB	(EC) No 1272/2008	可溶性礦物纖維 /不含致癌物質	
綠建材	甲醛/TVOC/ TCLP/ 石綿/放射線等	健康/高性能綠建材	

台達化學工業股份有限公司



玻璃棉事業處

中華民國一 一 〇 年 八 月 三 日